

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**ПРУТКИ, ПОЛОСЫ И МОТКИ
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ****ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ****МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ****МИНСК**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 6, Украинским государственным научно-исследовательским институтом специальных сталей, сплавов и ферросплавов (УкрНИИИспецсталь)

ВНЕСЕН Государственным комитетом стандартизации, метрологии и сертификации Украины

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22 июня 2000 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 4 июня 2001 г. № 220-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5950-2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2002 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5950-73

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРУТКИ, ПОЛОСЫ И МОТКИ
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Общие технические условия
Tool alloy steel bars, strips and coils.
General specifications

Дата введения 2002-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные прутки, полосы и мотки, кованные прутки и полосы, калиброванные прутки и мотки, прутки со специальной отделкой поверхности (далее - металлопродукция) из инструментальной легированной стали.

На сталь марок 3Х2МНФ, 4ХМНФС, 9ХФМ, а также слитки, блюмсы, слябы, заготовки, поковки, лист, ленту, трубы и другую металлопродукцию стандарт распространяется только в части норм химического состава.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1051-73 Прокат калиброванный. Общие технические условия

[ГОСТ 1133-71](#) Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887-77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений

[ГОСТ 2590-88](#) Прокат стальной горячекатаный круглый. Сортамент

[ГОСТ 2591-88](#) Прокат стальной горячекатаный квадратный. Сортамент

[ГОСТ 4405-75](#) Полосы горячекатаные и кованные из инструментальной стали.

Сортамент

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна

[ГОСТ 7417-75](#) Сталь калиброванная круглая. Сортамент

ГОСТ 7565-81 (ИСО 377-2-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава

[ГОСТ 7566-94](#) Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры

[ГОСТ 8559-75](#) Сталь калиброванная квадратная. Сортамент

[ГОСТ 8560-78](#) Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент

[ГОСТ 9012-59](#) (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9013-59 (ИСО 6508-86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу

[ГОСТ 10243-75](#) Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры

ГОСТ 12344-88 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода

[ГОСТ 12345-2001](#) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения серы

ГОСТ 12346-78 (ИСО 439-82, ИСО 4829-1-86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния

ГОСТ 12347-77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора

ГОСТ 12348-78 (ИСО 629-82) Стали легированные и высоколегированные. Методы

определения марганца

ГОСТ 12349-83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама

ГОСТ 12350-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома

ГОСТ 12351-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ванадия

ГОСТ 12352-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля

ГОСТ 12354-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена

ГОСТ 12355-78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди

ГОСТ 12356-81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана

ГОСТ 12361-82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения ниобия

ГОСТ 14955-77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

[ГОСТ 26877-91](#)Metalloпродукция. Методы измерения отклонений формы

ГОСТ 28033-89 Сталь. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

[ГОСТ 28473-90](#) Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлический. Общие требования к методам анализа

3 Классификация, основные параметры и размеры

3.1 Классификация

Металлопродукцию подразделяют:

- по назначению в зависимости от марки стали - на две группы ([приложение А](#)):

I - для изготовления инструмента, используемого в основном для обработки металлов и других материалов в холодном состоянии;

II - для изготовления инструмента, используемого в дальнейшем у потребителя для обработки металлов давлением при температурах выше 300 °С;

- по способу дальнейшей обработки горячекатаную и кованую металлопродукцию I и II групп подразделяют на подгруппы:

а - для горячей обработки давлением (в том числе для осадки, высадки), а также для холодного волочения - без контроля структурных характеристик;

б - для холодной механической обработки (обточки, строжки, фрезерования и др.) - с полным объемом испытаний;

- по качеству и отделке поверхности металлопродукцию подразделяют:

горячекатаную и кованую на:

2ГП - для подгруппы а;

3ГП - для подгруппы б повышенного качества;

4ГП - для подгруппы б обычного качества;

калиброванную - на Б и В;

со специальной отделкой поверхности - на В, Г, Д.

Обозначение отделки поверхности указывают в заказе.

3.2 Марки

3.2.1 Марки и химический состав стали по плавочному анализу должны соответствовать [таблице 1](#).

Т а б л и ц а 1

Марка стали	Массовая доля элемента, %
-------------	---------------------------

	углерода	кремния	марганца	хрома	вольфрама	ванадия	молибдена	никеля
Группа I								
13X	1,25-1,40	0,10-0,40	0,15-0,45	0,40-0,70	-	-	-	-
8XФ	0,70-0,80	0,10-0,40	0,15-0,45	0,40-0,70	-	0,15-0,30	-	-
9XФ	0,80-0,90	0,10-0,40	0,30-0,60	0,40-0,70	-	0,15-0,30	-	-
11XФ (ИХ)	1,05-1,15	0,10-0,40	0,40-0,70	0,40-0,70	-	0,15-0,30	-	-
9XФМ	0,80-0,90	0,10-0,40	0,30-0,60	0,40-0,70	-	0,15-0,30	0,15-0,25	-
X	0,95-1,10	0,10-0,40	0,15-0,45	1,30-1,65	-	-	-	-
9X1	0,80-0,95	0,25-0,45	0,15-0,45	1,40-1,70	-	-	-	-
12X1 (120X, ЭП430)	1,15-1,25	0,10-0,40	0,30-0,60	1,30-1,65	-	-	-	-
6XC	0,60-0,70	0,60-1,00	0,15-0,45	1,00-1,30	-	-	-	-
9Г2Ф	0,85-0,95	0,10-0,40	1,70-2,20	-	-	0,10-0,30	-	-
9XВГ	0,85-0,95	0,10-0,40	0,90-1,20	0,50-0,80	0,50-0,80	-	-	-
6XВГ	0,55-0,70	0,10-0,40	0,90-1,20	0,50-0,80	0,50-0,80	-	-	-
9XC	0,85-0,95	1,20-1,60	0,30-0,60	0,95-1,25	-	-	-	-
В2Ф	1,05-1,22	0,10-0,40	0,15-0,45	0,20-0,40	1,60-2,00	0,15-0,30	-	-
XГC	0,95-1,05	0,40-0,70	0,85-1,25	1,30-1,65	-	-	-	-
4XC	0,35-0,45	1,20-1,60	0,15-0,45	1,30-1,60	-	-	-	-
XBCГФ	0,95-1,05	0,65-1,00	0,60-0,90	0,60-1,10	0,50-0,80	0,05-0,15	-	-
XВГ	0,90-1,05	0,10-0,40	0,80-1,10	0,90-1,20	1,20-1,60	-	-	-
6XB2C	0,55-0,65	0,50-0,80	0,15-0,45	1,00-1,30	2,20-2,70	-	-	-
5XB2CФ	0,45-0,55	0,80-1,10	0,15-0,45	0,90-1,20	1,80-2,30	0,15-0,30	-	-
6X3MFC (ЭП788)	0,55-0,62	0,35-0,65	0,20-0,60	2,60-3,30	-	0,30-0,60	0,20-0,50	-
7XГ2BMФ	0,68-0,76	0,10-0,40	1,80-2,30	1,50-1,80	0,55-0,90	0,10-0,25	0,50-0,80	-
9X5BФ	0,85-1,00	0,10-0,40	0,15-0,45	4,50-5,50	0,80-1,20	0,15-0,30	-	-
8X6HFT (85X6HFT)	0,80-0,90	0,10-0,40	0,15-0,45	5,00-6,00	-	0,30-0,50	-	0,90-1,30, титана 0,05-0,15
6X4M2FC (ДИ55)	0,57-0,65	0,70-1,00	0,15-0,45	3,80-4,40	-	0,40-0,60	2,00-2,40	-
X6BФ	1,05-1,15	0,10-0,40	0,15-0,45	5,50-6,50	1,10-1,50	0,50-0,80	-	-
8X4B2MFC2 (ЭП761)	0,80-0,90	1,70-2,00	0,20-0,50	4,50-5,10	1,80-2,30	1,10-1,40	0,80-1,10	-
11X4B2MФ3C2 (ДИ37)	1,05-1,15	1,40-1,80	0,20-0,50	3,50-4,20	2,00-2,70	2,30-2,80	0,30-0,50	Не более 0,40
6X6B3MFC (55X6B3CMФ, ЭП569)	0,50-0,60	0,60-0,90	0,15-0,45	5,50-6,50	2,50-3,20	0,50-0,80	0,60-0,90	-
X12	2,00-2,20	0,10-0,40	0,15-0,45	11,50-13,00	-	-	-	-
X12MФ	1,45-1,65	0,10-0,40	0,15-0,45	11,00-12,50	-	0,15-0,30	0,40-0,60	-
X12Ф1	1,25-1,45	0,10-0,40	0,15-0,45	11,00-12,50	-	0,70-0,90	-	-
X12BMФ	2,00-2,20	0,10-0,40	0,15-0,45	11,00-12,50	0,50-0,80	0,15-0,30	0,60-0,90	-
Группа II								
5XHM	0,50-0,60	0,10-0,40	0,50-0,80	0,50-0,80	-	-	0,15-0,30	1,40-1,80
5XHB	0,50-0,60	0,10-0,40	0,50-0,80	0,50-0,80	0,40-0,70	-	-	1,40-1,80
5XHBC	0,50-0,60	0,60-0,90	0,30-0,60	1,30-1,60	0,40-0,70	-	-	0,80-1,20
7X3	0,65-0,75	0,10-0,40	0,15-0,45	3,20-3,80	-	-	-	-
8X3	0,75-0,85	0,10-0,40	0,15-0,45	3,20-3,80	-	-	-	-
4XMFC (40XCMФ)	0,37-0,45	0,50-0,80	0,50-0,80	1,50-1,80	-	0,30-0,50	0,90-1,20	-
4XMHFC	0,35-0,45	0,70-1,00	0,15-0,45	1,25-1,55	-	0,35-0,50	0,65-0,85	1,20-1,60
3X2MHФ	0,27-0,33	0,10-0,40	0,30-0,60	2,00-2,50	-	0,25-0,40	0,40-0,60	1,20-1,60
5X2MHФ (ДИ32)	0,46-0,53	0,10-0,40	0,40-0,70	1,50-2,00	-	0,30-0,50	0,80-1,10	1,20-1,60
4X3BMФ (ЗИ2)	0,40-0,48	0,60-0,90	0,30-0,60	2,80-3,50	0,60-1,00	0,60-0,90	0,40-0,60	-
3X3M3Ф	0,27-0,34	0,10-0,40	0,20-0,50	2,80-3,50	-	0,40-0,60	2,50-3,00	-
4X5 MFC	0,32-0,40	0,90-1,20	0,20-0,50	4,50-5,50	-	0,30-0,50	1,20-1,50	-
4X4BMFC (ДИ22)	0,37-0,44	0,60-1,00	0,20-0,50	3,20-4,00	0,80-1,20	0,60-0,90	1,20-1,50	-
4X5MФ1C (ЭП572)	0,37-0,44	0,90-1,20	0,20-0,50	4,50-5,50	-	0,80-1,10	1,20-1,50	-
4X5B2FC (ЭИ958)	0,35-0,45	0,80-1,20	0,15-0,45	4,50-5,50	1,60-2,20	0,60-0,90	-	-

Марка стали	Массовая доля элемента, %							
	углерода	кремния	марганца	хрома	вольфрама	ванадия	молибдена	никеля
4X2B5MФ (ЭИ959)	0,30-0,40	0,10-0,40	0,10-0,45	2,20-3,00	4,50-5,50	0,60-0,90	0,60-0,90	-
5X3B3MФС (ДИ23)	0,45-0,52	0,50-0,80	0,20-0,50	2,50-3,20	3,00-3,60	1,50-1,80	0,80-1,10	Ниобия 0,05-0,15
05X12H6Д2МФСГТ (ДИ80)	0,01-0,08	0,60-1,20	0,20-1,20	11,50- 13,50		0,20-0,50	0,20-0,40, меди 1,40- 2,20	5,50-6,50, титана 0,40-0,80

Примечание - В обозначении марок первые цифры означают массовую долю углерода в десятых долях процента. Они могут не указываться, если массовая доля углерода близка к единице или больше единицы. Буквы означают: Г - марганец, С - кремний, Х - хром, В - вольфрам, Ф - ванадий, Н - никель, М - молибден, Д - медь, Т - титан. Цифры, стоящие после букв, означают среднюю массовую долю соответствующего легирующего элемента в целых единицах процентов. Отсутствие цифры означает, что массовая доля этого легирующего элемента примерно равна 1 %. В отдельных случаях массовая доля этих легирующих элементов не указывается, если она не превышает 1,8 %.

3.2.1.1 Массовая доля серы и фосфора в стали не должна превышать 0,030 % (каждого элемента).

3.2.1.2 В сталь марки 4ХМНФС вводят по расчету 0,05 % циркония и 0,003 % бора. В сталь марки 05Х12Н6Д2МФСГТ вводят по расчету магний и кальций по 0,03 % каждого элемента и 0,015 % циркония.

Элементы, вводимые по расчету, химическим анализом не определяют.

3.2.1.3 Массовая доля остаточного никеля в сталях всех марок, не легированных никелем, допускается до 0,40 %, в стали марки 4Х4ВМФС - до 0,60 %.

3.2.1.4 Массовая доля остаточной меди в стали не должна превышать 0,30 %.

3.2.1.5 Допускается изготовление вольфрамсодержащих сталей с остаточным молибденом до 0,30 % (при массовой доле вольфрама в стали до 3,00 %) и до 0,50 % (при массовой доле вольфрама в стали свыше 3,00 %) с соблюдением всех других требований настоящего стандарта.

3.2.1.6 В стали, не легированной вольфрамом, ванадием, молибденом и титаном, допускается массовая доля вольфрама и молибдена до 0,20 % каждого, ванадия - до 0,15 % и титана - до 0,03 %.

3.2.1.7 В вольфрамсодержащих сталях допускается частичная замена вольфрама молибденом из расчета: одна массовая доля вольфрама эквивалентна одной массовой доле молибдена.

Количество заменяемого вольфрама в сталях с массовой долей вольфрама до 1,5 % должно быть не более 0,1 %, в сталях с массовой долей вольфрама более 1,5 % - не более 0,2 %.

Суммарная массовая доля вольфрама и молибдена должна быть в пределах массовой доли вольфрама.

3.2.1.8 В молибденсодержащих сталях допускается частичная замена молибдена вольфрамом из расчета: одна массовая доля молибдена эквивалентна двум массовым долям вольфрама.

Количество заменяемого молибдена в сталях с массовой долей молибдена до 1,2 % включительно должно быть не более 0,1 %, в сталях с массовой долей молибдена более 1,2 % - не более 0,2 %.

Суммарная массовая доля вольфрама, пересчитанного на молибден, и молибдена должна быть в пределах массовой доли молибдена.

Исключение составляют стали марок 5ХНМ и 5Х2МНФ. Минимальная массовая доля молибдена в стали 5ХНМ должна быть 0,10 %. Суммарная массовая доля молибдена и вольфрама, пересчитанного на молибден, должна быть в пределах от 0,15 % до 0,30 %. Минимальная массовая доля молибдена в стали марки 5Х2МНФ должна быть 0,40 %. Суммарная массовая доля молибдена и вольфрама, пересчитанного на молибден, должна быть в пределах от 0,80 % до 1,20 %. При массовой доле вольфрама более 0,20 % сталь должна маркироваться 5Х2ВМНФ.

3.2.2 В готовом прокате, слитках, блюмах, слябах, заготовках, поковках и изделиях дальнейшего передела допускаются отклонения по химическому составу от норм [таблицы 1](#) в соответствии с [таблицей 2](#).

Т а б л и ц а 2

Наименование элемента	Массовая доля элемента в марке стали по плавочному анализу, %	Допускаемое отклонение, %
Углерод	До 0,60 включ.	±0,01
	Св. 0,60	±0,02
Кремний	До 1,00 включ.	±0,02
	Св. 1,00	±0,05
Марганец	До 1,00 включ.	±0,02
	Св. 1,00	±0,05
Хром	До 1,00 включ.	±0,02
	Св. 1,00 » 4,00 »	±0,05
	» 4,00	±0,10
Вольфрам	До 2,50 включ.	±0,05
	Св. 2,50	±0,10
Молибден	До 1,00 включ.	±0,02
	Св. 1,00	±0,05
Никель	По таблице 1	±0,05
Ниобий	По таблице 1	±0,01
Ванадий	До 0,60 включ.	±0,02
	Св. 0,60	±0,05
Медь	Св. 1,00	±0,05
Титан	По таблице 1	±0,02
Сера	-	+0,005
Фосфор	-	+0,005

3.3 Соргамент

3.3.1Metalлопродукцию изготавливают в виде прутков круглого и квадратного сечений, полос и мотков.

3.3.2 По форме, размерам и предельным отклонениям металлопродукция должна соответствовать требованиям:

- кованая круглого и квадратного сечений - [ГОСТ 1133](#);
- горячекатаная круглого сечения - [ГОСТ 2590](#);
- горячекатаная квадратного сечения - [ГОСТ 2591](#) и другим нормативным документам;
- полосовая - [ГОСТ 4405](#);
- калиброванная - [ГОСТ 7417](#), [ГОСТ 8559](#), [ГОСТ 8560](#) квалитетов h11 и h12;
- со специальной отделкой поверхности - ГОСТ 14955 квалитетов h11 и h12.

Примеры условных обозначений

Пруток горячекатаный круглый, обычной точности прокатки (В), I класса по кривизне, немерной длины (НД), диаметром 80 мм по [ГОСТ 2590-88](#), из стали марки 9ХС, подгруппы а, группы качества поверхности 2ГП:

Круг В-1-НД-80 ГОСТ 2590-88/9ХС-а-2ГП ГОСТ 5950-2000

Пруток калиброванный, круглый, с предельными отклонениями по h11, мерной длины (МД), диаметром 20 мм по [ГОСТ 7417-75](#), из стали марки ХВГ, группы качества поверхности (В) по ГОСТ 1051-73:

Круг h11-МД-20 ГОСТ 7437-75/ХВГ-В ГОСТ 5950-2000

Полоса кованая, мерной длины (МД), толщиной 40 мм, шириной 60 мм по [ГОСТ 4405-75](#), из стали марки 7ХГ2ВМФ, подгруппы б, обычного качества поверхности 3ГП:

Полоса МД-40×60 ГОСТ 4405-75/7ХГ2ВМФ-б-3ГП ГОСТ 5950-2000

4 Общие технические требования

4.1 Характеристики базового исполнения

4.1.1 Состояние поставки

4.1.1.1 Металлопродукцию изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

4.1.1.2 Металлопродукцию изготавливают термически обработанной (после отжига или высокого отпуска). Металлопродукцию из стали марок 11ХФ, 13Х, 9Х1, Х, 12Х1, 9ХС, В2Ф, ХГС, 9ХВГ, ХВГ, ХВСГФ для режущего инструмента изготавливают отожженной (ОТ).

Назначение указывается в заказе.

4.1.1.3 Концы прутков и полос должны быть обрезаны или обрублены без заусенцев и стружки. Длина смятых концов не должна превышать:

- 1,5 диаметра или толщины - для металлопродукции диаметром или толщиной до 10 мм;

- 40 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 10 до 60 мм;

- 60 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 60 мм.

4.1.2 Свойства

4.1.2.1 Твердость металлопродукции всех марок стали, предназначенной для горячей обработки давлением и холодного волочения (подгруппа а), за исключением металлопродукции из стали марки 05Х12Н6Д2МФСГТ, должна быть не более НВ 255 (диаметр отпечатка не менее 3,8 мм).

Твердость металлопродукции из стали марки 05Х12Н6Д2МФСГТ должна быть не более НВ 293 (диаметр отпечатка не менее 3,5 мм).

Твердость в состоянии поставки металлопродукции, предназначенной для холодной механической обработки (подгруппа б), должна соответствовать указанной в [таблице 3](#).

Т а б л и ц а 3

Марка стали	Твердость НВ, не более	Диаметр отпечатка, мм, не менее	Марка стали	Твердость НВ, не более	Диаметр отпечатка, мм, не менее
13Х	248	3,85	Х6ВФ	241	3,9
8ХФ	241	3,9	8Х4В2МФС2	255	3,8
9ХФ	241	3,9	11Х4В2МФС2	255	3,8
11ХФ (ИХ)	229	4,0	6Х6В3МФС	255	3,8
Х	229	4,0	Х12	255	3,8
9Х1	229	4,0	Х12МФ	255	3,8
12Х1	241	3,9	Х12Ф1	255	3,8
6ХС	229	4,0	Х12ВМФ	255	3,8
9Г2Ф	229	4,0	5ХНМ	241	3,9
9ХВГ	241	3,9	5ХНВ	255	3,8
6ХВГ	217	4,1	5ХНВС	255	3,8
9ХС	241	3,9	7Х3	229	4,0
В2Ф	229	4,0	8Х3	241	3,9
ХГС	241	3,9	4ХМФС	241	3,9
4ХС	217	4,1	5Х2МНФ	255	3,8
ХВСГФ	241	3,9	4Х3ВМФ	241	3,9
ХВГ	255	3,8	3Х3М3Ф	229	4,0
6ХВ2С	255	3,8	4Х5МФС	241	3,9
5ХВ2СФ	229	4,0	4Х4ВМФС	241	3,9
6Х3МФС	241	3,9	4Х5МФ1С	241	3,9
7ХГ2ВМФ	255	3,8	4Х5В2ФС	241	3,9
9Х5ВФ	241	3,9	4Х2В5МФ	241	3,9
8Х6НФТ	241	3,9	5Х3В3МФС	241	3,9
6Х4М2ФС	255	3,8	05Х12Н6Д2МФСГТ	293	3,5

Для металлопродукции из стали марки 05Х12Н6Д2МФСГТ подгрупп а и б значения твердости не являются браковочными до 2003 г., но заносятся в документ о качестве.

4.1.2.2 Твердость образцов металлопродукции после закалки и закалки с отпуском должна соответствовать [таблице 4](#).

Т а б л и ц а 4

Марка стали	Температура, °С, и среда закалки образцов	Температура отпуска, °С	Твердость HRC ₃ (HRC), не менее
13X	790-810, вода	180	61 (60)
8XФ	820-840, масло	180	58 (57)
11XФ	810-830, масло	-	63 (62)
X	830-850, масло	180	60 (59)
9X1	820-850, масло	-	63 (62)
12X1	850-870, масло	-	63 (62)
9Г2Ф	780-800, масло	180	60 (59)
9ХВГ	820-840, масло	-	63 (62)
9ХС	840-860, масло	-	63 (62)
В2Ф	820-840, вода	180	60 (59)
ХГС	820-860, масло	-	63 (62)
ХВСГФ	840-860, масло	-	63 (62)
ХВГ	820-840, масло	180	61 (60)
5ХВ2СФ	900-920, масло	180	56 (55)
X12	960-980, масло	180	62 (61)
X12МФ	960-980, масло	180	61 (60)
X12ВМФ	1010-1030, масло	180	61 (60)
5ХНМ	840-860, масло	550	36 (35)
5Х2МНФ	960-980, масло	550	45 (44)
3Х3М3Ф	1030-1050, масло	550	46 (45)
4Х5МФС	1010-1030, масло	550	48 (47)
4Х4ВМФС	1050-1070, масло	550	50 (49)
4Х5МФ1С	1020-1040, масло	550	48 (47)
5Х3В3МФС	1120-1140, масло	550	50 (49)

Пр и м е ч а н и я 1 Отклонения от указанных в таблице температур отпуска не должны превышать ± 10 °С.
 2 Значения твердости после закалки образцов стали остальных марок приведены в [приложении Б](#).
 Значения твердости после закалки и отпуска в зависимости от температуры отпуска приведены в [приложении В](#).

4.1.3 Состояние поверхности металлопродукции

4.1.3.1 Глубина обезуглероженного слоя (феррит + переходная зона) горячекатаной и ковальной металлопродукции не должна превышать на сторону (считая от действительного размера):

- 0,35 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной от 4 до 8 мм;
- 0,4 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 8 до 15 мм;
- 0,5 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 15 до 30 мм;
- 0,7 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 30 до 50 мм;
- 1,0 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 50 до 70 мм;
- 1,3 мм - для металлопродукции диаметром или толщиной св. 70 до 100 мм.

Глубина обезуглероженного слоя калиброванной металлопродукции не должна превышать на сторону:

- 1,5 % действительного диаметра или толщины - для металлопродукции из стали, содержащей до 0,5 % кремния или до 1,0 % молибдена;
- 2,0 % действительного диаметра или толщины - для металлопродукции из стали, содержащей св. 0,5 % кремния или св. 1,0 % молибдена.

На прутках со специальной отделкой поверхности обезуглероженный слой не допускается.

4.1.3.2 На поверхности металлопродукции группы качества поверхности 2ГП не должно быть трещин, закатов, плен, раскатанных или раскованных пузырей и загрязнений.

Дефекты должны быть удалены полой вырубкой или зачисткой, ширина которой

должна быть не менее пятикратной глубины.

Глубина зачистки не должна превышать (считая от действительного размера металлопродукции):

- для прутков диаметром или толщиной менее 80 мм - половины суммы предельных отклонений от размера;
- для прутков диаметром или толщиной от 80 до 140 мм - суммы предельных отклонений от размера;
- для прутков размером сечения более 140 мм - 5 % номинального размера (диаметра или толщины);
- для полос - суммы предельных отклонений на размер.

В одном сечении допускается не более двух зачисток.

Допускаются без зачистки отдельные мелкие царапины, отпечатки, рябизна и другие дефекты механического происхождения глубиной, не превышающей половины суммы предельных отклонений на размер.

На поверхности горячекатаных мотков допускаются без зачистки отдельные мелкие плены, раскатанные загрязнения и пузыри, дефекты механического происхождения (отпечатки, царапины, риски, рябизна и др.), не превышающие 0,25 суммы предельных отклонений, считая от действительного размера.

4.1.3.3 На поверхности металлопродукции групп качества поверхности 3ГП и 4ГП допускаются местные дефекты, глубина которых не должна превышать половины суммы предельных отклонений на размер - для металлопродукции, диаметр или толщина которой менее 80 мм; суммы предельных отклонений на размер - для металлопродукции, диаметр или толщина которой 80 мм и более.

Для металлопродукции группы качества поверхности 3ГП глубину дефектов считают от действительного размера, группы 4ГП - от номинального.

4.1.3.4 Поверхность калиброванной металлопродукции должна соответствовать требованиям группы В ГОСТ 1051, калиброванной шлифованной - группы Б ГОСТ 1051, со специальной обработкой поверхности - групп В, Г, Д ГОСТ 14955.

4.1.4 Структурные характеристики

4.1.4.1 Макроструктура металлопродукции при контроле на протравленных темплетях не должна иметь подусадочной рыхлости, пузырей, расслоений, трещин, включений, раковин и флокенов.

Допускаются дефекты макроструктуры, указанные в [таблице 5](#).

Т а б л и ц а 5

Допускаемые дефекты макроструктуры	Балл, не более
Подусадочная ликвация	1
Ликвационный квадрат	1
Центральная пористость	2
Пятнистая ликвация	2
Точечная неоднородность	3
Повышенная травимость осевой зоны (для металла непрерывной разливки)	2

4.1.4.2 Микроструктура горячекатаной, кованой металлопродукции подгруппы б, калиброванной и со специальной отделкой поверхности стали марок 11ХФ, 13Х, 9Х1, Х, 12Х1, 9ХС, В2Ф, ХГС, 9ХВГ, ХВСГФ, ХВГ, 8ХФ и 9Г2Ф диаметром или толщиной до 60 мм должна соответствовать:

- зернистый перлит - баллам от 1 до 6 ([приложение Г](#));
- остатки карбидной сетки стали марок 11ХФ, 9Х1, Х, 9ХС, В2Ф, ХГС, 9ХВГ, ХВСГФ не должны превышать балла 3, стали марки 12Х1-4, стали марок 13Х и ХВГ-3, или 4 ([приложение Ж](#)). Балл карбидной сетки указывают в заказе на металлопродукцию из стали марок 13Х и ХВГ.

4.1.4.3 Карбидная неоднородность стали марок 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 8Х4В2МФС2, Х6ВФ,

X12, X12ВМФ, X12МФ, X12Ф1, 6Х6В3МФС, 11Х4В2МФ3С2, 6Х4М2ФС ([приложения Д, Е](#)) не должна превышать, в зависимости от размеров металлопродукции, норм, указанных в [таблице 6](#).

Т а б л и ц а 6

Диаметр или толщина металлопродукции, мм	Предельно допустимая норма карбидной неоднородности, балл, для стали марок	
	9Х5ВФ, 8Х6НФТ, 8Х4В2МФС2, Х6ВФ, 6Х6В3МФС, 6Х4М2ФС, 11Х4В2МФ3С2	X12, X12МФ, X12Ф1, X12ВМФ
До 40 включ.	3	4
Св. 40 » 60 »	4	5
» 60 » 80 »	5	6
» 80 » 100 »	6	7

4.1.4.4 Величина зерна аустенита в стали для металлопродукции подгруппы б, в зависимости от размеров, должна соответствовать [таблице 7](#).

Т а б л и ц а 7

Группа по назначению	Марка стали	Диаметр или толщина металлопродукции, мм	Величина зерна аустенита закаленных образцов не крупнее номера	
			по ГОСТ 5639	по шкале изломов (приложение И)
I	6ХС, 6ХВГ, 4ХС, 6ХВ2С, 5ХВ2СФ, 6Х3МФС, 7ХГ2ВМФ, 6Х4М2ФС, Х6ВФ, 8Х4В2МФС2, 11Х4В2МФ3С2, 6Х6В3МФС, X12, X12МФ, X12Ф1, X12ВМФ	До 80 включ.	9	4
		Св. 80 » 140 »	8	3
II	Все марки стали	До 80 включ.	8	3
		Св. 80 » 140 »	6	2

4.1.4.5 Нормы структурных характеристик: перлита, карбидной сетки, карбидной неоднородности, величины зерна аустенита для полос должны соответствовать нормам для прутков квадратного профиля с равновеликой площадью поперечного сечения.

4.2 Характеристики, устанавливаемые по соглашению изготовителя с потребителем

4.2.1 Изготовление стали методом электрошлакового переплава с массовой долей серы не более 0,015 %.

4.2.2 Массовая доля марганца от 0,15 % до 0,60 % (по плавочному анализу) в стали марок X12, X12ВМФ, X12МФ, X12Ф1.

4.2.3 Металлопродукция из стали марки X12ВМФ без вольфрама и марки 6Х3МФС без молибдена. В этом случае сталь обозначается соответственно X12М1Ф и 6Х3ФС.

4.2.4 Суженные пределы массовой доли отдельных элементов по сравнению с [таблицей 1](#). Нормы оговариваются в заказе.

4.2.5 Массовая доля (по плавочному анализу) не более: серы и фосфора - 0,020 % каждого элемента, никеля - 0,20 % в стали марок 8ХФ, 9ХФ, В2Ф.

4.2.6 Металлопродукция из стали марок 8ХФ, 9ХФ и 11ХФ без ванадия. В этом случае сталь обозначается соответственно 8Х, 9Х, 11Х.

4.2.7 Массовая доля углерода от 0,78 % до 0,92 % и хрома от 1,4 % до 1,9 % (по плавочному анализу) в стали марки 9Х1.

4.2.8 Глубина обезуглероженного слоя для металлопродукции после отжига в печах без защитной атмосферы. Нормы устанавливают по соглашению.

4.2.9 Твердость металлопродукции из стали марок 8ХФ, 9ХФ, 6Х3МФС после отжига или высокого отпуска не выше 217 НВ (диаметр отпечатка - не менее 4,1 мм).

4.2.10 Контроль зернистого перлита и карбидной сетки для металлопродукции диаметром или толщиной св. 60 мм для стали марок, указанных в [п. 4.1.4.2](#). Нормы устанавливают по соглашению.

4.2.11 Нормы зернистого перлита от 1 до 7 баллов для металлопродукции диаметром или толщиной до 60 мм из стали марки 9ХС.

4.2.12 Контроль карбидной неоднородности стали марок 11ХФ, 13Х, 9Х1, Х, 12Х1, 9ХС, В2Ф, ХГС, 9ХВГ, ХВГ, ХВСГФ по шкале 6А ГОСТ 8233. Нормы устанавливаются по соглашению.

4.2.13 Карбидная неоднородность стали марок 9Х5ВФ, 11Х4В2МФ3С2, 6Х4М2ФС ниже на 1 балл норм, указанных в [таблице 6](#).

4.2.14 Контроль неметаллических включений во всех марках стали. Допускаемые нормы загрязненности стали неметаллическими включениями должны соответствовать [таблице 8](#) или устанавливаться по соглашению сторон.

Т а б л и ц а 8

Метод выплавки	Диаметр или толщина металлопродукции, мм	Неметаллические включения, балл, не более			
		Оксиды	Сульфиды	Нитриды	Силикаты
Открытая выплавка	До 40 включ.	3	2,5	3	3
	Св. 40	4	3	3,5	4
Электрошлаковый переплав	До 40 включ.	1,5	1	1	1,5
	Св. 40	2,5	2	2	2,5

4.2.15 Твердость после закалки с отпуском образцов из стали марок, не указанных в [таблице 4](#). Нормы устанавливаются по соглашению.

4.3 Маркировка, упаковка

4.3.1 Общие правила маркировки - по [ГОСТ 7566](#). Металлопродукцию, полученную методом электрошлакового переплава, дополнительно маркируют буквой Ш через дефис в марке стали, например 3ХЗМЗФ-Ш.

Прутки диаметром или толщиной свыше 50 мм подвергают 100 %-ному клеймению.

4.3.2 Упаковка горячекатаной и кованой металлопродукции должна проводиться в соответствии с требованиями [ГОСТ 7566](#).

Упаковка металлопродукции со специальной отделкой поверхности - по ГОСТ 14955, калиброванной - по ГОСТ 1051.

5 Правила приемки

5.1 Металлопродукцию принимают партиями, состоящими из прутков, полос или мотков одной плавки, одной подгруппы, одного размера, одного качества поверхности и одного режима термообработки.

Каждая партия металлопродукции должна сопровождаться документом о качестве, заполненным в соответствии с требованиями [ГОСТ 7566](#).

5.2 Для проверки химического состава отбирают одну пробу от плавки; от партии прутков, полос или мотков - один пруток, одну полосу или моток.

5.3 Для проверки размеров отбирают 10 % прутков, полос или мотков от партии.

5.4 Для проверки твердости в состоянии поставки отбирают:

- от прутков диаметром или толщиной до 30 мм - два прутка от 1 т, но не менее шести прутков от партии;

- от прутков диаметром или толщиной более 30 мм - 5 % прутков от партии, но не менее пяти прутков;

- от полос и мотков - две полосы или два мотка от 1 т, но не менее пяти от партии.

5.5 Для проверки твердости после закалки или закалки с отпуском отбирают один пруток, одну полосу или один моток от партии, но не менее двух от плавки.

5.6 Качество поверхности проверяют на всех прутках, полосах и мотках партии.

5.7 Для проверки глубины обезуглероженного слоя отбирают два прутка, две полосы или два мотка от партии.

5.8 Для проверки макроструктуры отбирают два прутка, две полосы или два мотка от партии.

5.9 Для проверки микроструктуры (зернистого перлита, карбидной сетки, карбидной

неоднородности, величины зерна аустенита) отбирают два прутка, две полосы или два мотка от партии.

5.10 Для проверки неметаллических включений отбирают два прутка, две полосы или два мотка от партии, но не менее шести образцов.

5.11 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей (кроме размеров и флокенов) повторные испытания проводят по [ГОСТ 7566](#).

В случае обнаружения флокенов партию не принимают, а при несоответствии размеров партию подвергают 100 %-ной рассортировке.

5.12 Макроструктура, карбидная неоднородность, величина зерна аустенита, твердость металлопродукции диаметром или толщиной до 40 мм обеспечиваются технологией изготовления. Указанные характеристики не контролируются, а гарантируются.

6 Методы контроля

6.1 Отбор проб для определения химического состава стали - по ГОСТ 7565. Химический анализ стали - по ГОСТ 12344 - ГОСТ 12352, ГОСТ 12354 - ГОСТ 12356, ГОСТ 12361, ГОСТ 18895, ГОСТ 28033, [ГОСТ 28473](#) или другими методами, обеспечивающими необходимую точность.

6.2 Размеры и отклонения формы горячекатаной, ковальной металлопродукции проверяют универсальными измерительными инструментами или шаблонами, а калиброванной и со специальной отделкой поверхности - микрометрами и скобами по [ГОСТ 26877](#).

6.3 Для проведения испытаний по [5.4](#), [5.5](#), [5.7-5.10](#) от каждой отобранной единицы металлопродукции отрезают по одному образцу.

6.4 Твердость отоженной или высокоотпущенной металлопродукции проверяют по [ГОСТ 9012](#) после снятия обезуглероженного слоя.

Испытание следует проводить по длине прутка, полосы или мотка на расстоянии не менее 100 мм от конца.

Количество отпечатков должно быть не менее трех, каждое значение твердости должно соответствовать указанным в [таблице 3](#).

6.5 Твердость после закалки или закалки с отпуском проверяют по ГОСТ 9013 на образцах, закаленных или закаленных и отпущенных от оптимальных температур, указанных в [таблице 4](#). Количество измерений должно быть не менее трех, причем первое измерение не учитывается. Форма и размеры образцов такие же, как и для контроля величины зерна аустенита.

6.6 Глубину обезуглероженного слоя металлопродукции определяют по ГОСТ 1763. Прокат со специальной отделкой поверхности допускается контролировать методом термоэлектродвижущей силы.

В случае разногласий между потребителем и изготовителем контроль глубины обезуглероженного слоя должен проводиться методом М.

Примечание - Глубину обезуглероженного слоя полос следует измерять по широкой стороне.

6.7 Качество поверхности металлопродукции проверяют без применения увеличительных приборов; в случае необходимости проводят зачистку поверхности (кольцами или змейкой).

6.8 Макроструктуру металлопродукции необходимо проверять на протравленных темплетях без применения увеличительных приборов по [ГОСТ 10243](#).

Разрешается результаты контроля макроструктуры в крупных профилях металлопродукции распространять на более мелкие профили той же плавки. Повышенная травимость оценивается по шкале для оценки подсадочной ликвации.

Для прутков и полос диаметром или толщиной св. 140 мм допускается пробы перековывать на круг или квадрат диаметром или толщиной от 90 до 140 мм.

Контроль на флокены допускается проводить в поставляемом профиле.

Допускается контролировать флокены в заготовке.

6.9 Микроструктуру металлопродукции оценивают:

- перлит - по шкале № 1 в соответствии с [приложениями Г и К](#);
- карбидную сетку - по шкале № 4 в соответствии с [приложениями Ж и К](#).

6.10 Карбидную неоднородность стали марок X12, X12ВМФ, X12МФ, X12Ф1 оценивают по шкале № 2 в соответствии с [приложениями Д и К](#); стали марок 9Х5ВФ, 8Х6НФТ, Х6ВФ, 6Х6В3МФС, 6Х4М2ФС, 11Х4В2МФ3С2, 8Х4В2МФС2 - по шкале № 3 в соответствии с [приложениями Е и К](#).

6.11 Величину зерна аустенита допускается контролировать по микроструктуре или по излому.

Для получения излома образец надрезают с одной или двух сторон, после чего отламывают. Контроль величины зерна аустенита по излому проводят осмотром без применения увеличительных приборов путем сравнения образца с эталонами шкалы № 5 [приложения И](#). По форме и размерам образцы должны соответствовать требованиям [ГОСТ 10243](#).

Величину зерна аустенита по микроструктуре определяют на закаленных образцах, отобранных от поставляемого профиля. Схема отбора образцов, их форма и размер для контроля величины зерна аустенита по микроструктуре приведены в [приложении К](#).

Зерно аустенита выявляют методом травления границ зерен. Контроль величины зерна аустенита проводят по ГОСТ 5639.

6.12 Контроль неметаллических включений проводят по ГОСТ 1778 на продольных шлифах методом Ш1 или Ш4 (сравнением с эталонными шкалами). Метод контроля выбирают по соглашению с потребителем.

6.13 Допускается применять статистические и неразрушающие методы контроля по нормативным документам.

При возникновении разногласий применяют методы контроля, регламентированные настоящим стандартом.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение металлопродукции должны соответствовать требованиям [ГОСТ 7566](#).

7.2 Калиброванная и со специальной отделкой поверхности металлопродукция должна храниться в закрытых складских помещениях.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие металлопродукции требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения с момента отпуска ее потребителю.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Примерное назначение инструментальных легированных сталей

Примерное назначение инструментальных легированных сталей различных марок приведено в [таблице А.1](#).

Т а б л и ц а А.1

Марка стали	Область применения
13Х	Группа I Для бритвенных ножей и лезвий, острого хирургического инструмента, шаберов, гравировального инструмента
8ХФ	Для штемпелей при холодной работе; ножей при холодной резке металла; обрезных матриц и пуансонов при холодной обрезке заусенцев; кернеров
9ХФ	Для рамных, ленточных, круглых строгальных пил; штемпелей при холодной работе; ножей при холодной резке металла; обрезных матриц и пуансонов при холодной

11ХФ	обрезке заусенцев; кернеров Для метчиков и другого режущего инструмента диаметром до 30 мм, закаливаемого с охлаждением в горячих средах
Х	Для зубил, применяемых при насечке напильников; очень твердых кулачков эксцентриков и пальцев; гладких цилиндрических калибров и калиберных колец; токарных, строгальных и долбежных резцов в лекальных и ремонтных мастерских
9Х1	Для валков холодной прокатки, дрессировочных валков, клейм, пробойников; холодновысадочных матриц и пуансонов; деревообрабатывающих инструментов
12Х1	Для измерительного инструмента (плиток, калибров, шаблонов)
6ХС	Для пневматических зубил и штампов небольших размеров для холодной штамповки; рубильных ножей
9Г2Ф	Для режущего и штамповочного инструмента (плашек, метчиков, ножей для ножниц, измерительного инструмента, штампов для прессования резины и пластмасс)
9ХВГ	Для резьбовых калибров, лекал сложной формы, сложных высокоточных штампов для холодных работ, которые при закалке не должны подвергаться значительным объемным изменениям и короблению
6ХВГ	Для пуансонов сложной формы при холодной прошивке преимущественно фигурных отверстий в листовом и полосовом материале; небольших штампов для горячей штамповки, главным образом, когда требуется минимальное изменение размеров при закалке
9ХС	Для сверл, разверток, метчиков, плашек, гребенок, фрез, машинных штемпелей, клейм для холодных работ
В2Ф	Для ленточных пил по металлу и ножовочных полотен
ХГС	Для валков холодной прокатки, холодновысадочных матриц и пуансонов, вырубных штампов небольших размеров (диаметром или толщиной до 70 мм). Сталь марки ХГС не может заменить сталь марок ХВГ, 9ХС, ХВСГФ при изготовлении режущих инструментов
4ХС	Для зубил, обжимок, ножниц при холодной и горячей резке металла; штампов горячей вытяжки
ХВСГФ	Для круглых плашек, разверток и другого режущего инструмента
ХВГ	Для измерительных и режущих инструментов, для которых повышенное коробление при закалке недопустимо; резьбовых калибров, протяжек, длинных метчиков, длинных разверток, плашек и другого специального инструмента, холодновысадочных матриц и пуансонов, технологической оснастки
6ХВ2С, 5ХВ2СФ	Для ножей при холодной резке металла, для резьбонакатных плашек, пуансонов и обжимных матриц при холодной работе; деревообделочных инструментов при длительной работе
6Х3МФС	Для пуансонов, работающих с повышенными динамическими нагрузками; для холодновысадочных штампов, штемпелей, клейм; чеканочных штампов и некоторых слесарно-монтажных инструментов (взамен марок 7Х3 и 6ХВ2С)
7ХГ2ВМФ	Для штампов холодного объемного деформирования и вырубного инструмента сложной конфигурации, используемых при производстве изделий из цветных сплавов и низкопрочных конструкционных сталей
9Х5ВФ, 8Х6НФТ	Для ножей, применяемых для фрезерования древесины, строгальных пил и других деревообрабатывающих инструментов подобного типа (например цельных фрез)
6Х4М2ФС	Для вырубного и высадочного инструмента (штампов, пуансонов, пневматических зубил и др.), накатного инструмента
Х6ВФ	Для резьбонакатного инструмента (роликов и плашек), ручных ножовочных полотен, бритв, матриц, пуансонов, зубонакатников и других инструментов, предназначенных для холодной деформации, для дереворежущего фрезерного инструмента
8Х4В2МФС2	Для матриц и пуансонов штампов холодного объемного деформирования, испытывающих в процессе эксплуатации давление до 2300 МПа, резьбонакатных роликов
11Х4В2МФ3С2	Для вырубных штампов, в том числе для обработки холоднокатаных электротехнических сталей Э412 и Э413 с покрытиями типа «Карлит»; пуансонов и матриц холодновысадочных автоматов, пуансонов и выталькивателей для холодного выдавливания, эксплуатируемых с удельными давлениями до 2000 МПа в условиях повышенного изнашивания и нагрева рабочих поверхностей до 400 °С; шлице- и резьбонакатного инструмента
6Х6В3МФС	Для резьбонакатных роликов, зубонакатников, шлиценакатников, обрезающих матриц, пуансонов и других инструментов, предназначенных для холодной пластической деформации металлов повышенной твердости; ножей трубообразующих машин, ножей гильотинных ножниц для резки высокопрочных сталей и сплавов; рубильных ножей,

X12, X12ВМФ	<p>применяемых в деревообрабатывающей промышленности; шарошек для разрушения горных пород и других аналогичных инструментов</p> <p>Для холодных штампов высокой устойчивости против истирания (преимущественно с рабочей частью округлой формы), не подвергающихся сильным ударам и толчкам; для волоочильных досок и волок, глазков для калибрования пруткового металла под накатку резьбы, гибочных и формовочных штампов, сложных секций кузовных штампов, которые при закалке не должны подвергаться значительным объемным изменениям и короблению; матриц и пуансонов вырубных и просечных штампов; штамповки активной части электрических машин и электромагнитных систем электрических аппаратов</p>
X12МФ, X12Ф1	<p>То же, что и для марки X12, но когда требуется большая вязкость; для профилировочных роликов сложных форм; секций кузовных штампов сложных форм; сложных дыропрошивочных матриц при формовке листового металла, эталонных шестерен, накатных плашек, волок, матриц и пуансонов вырубных, просечных штампов (в том числе совмещенных и последовательных) со сложной конфигурацией рабочих частей; штамповки активной части электрических машин</p>
Группа II	
5ХНМ	<p>Для молотовых штампов паровоздушных и пневматических молотов массой падающих частей св. 3 т; прессовых штампов и штампов машинной скоростной штамповки при горячем деформировании легких цветных сплавов; блоков матриц для вставок горизонтальных машин</p>
5ХНВ, 5ХНВС	<p>Для молотовых штампов паровоздушных и пневматических молотов массой падающих частей до 3 т</p>
7Х3, 8Х3	<p>Для инструмента (пуансонов, матриц) горячей высадки крепежа и заготовок из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей на горизонтально-ковочных машинах; деталей штампов (матриц, пуансонов, выталкивателей) для горячего прессования и выдавливания этих материалов на кривошипных прессах при мелкосерийном производстве; гибочных, обрезающих и просечных штампов</p>
4ХМФС	<p>Для молотовых штампов паровоздушных и пневматических молотов массой падающих частей до 3 т при деформации легированных конструкционных и нержавеющей сталей (вместо менее теплостойких сталей марок 5ХНМ, 5ХНВ); прессового инструмента для обработки алюминиевых сплавов</p>
5Х2МНФ	<p>Для крупногабаритных цельных штампов (со стороной квадрата или диаметром до 600 мм) для штамповки поковок из конструкционных сталей и жаропрочных сплавов на молотах и кривошипных прессах (вместо менее теплостойких сталей марок 5ХНМ, 4ХМФС); инструментов (зажимных и формующих вставок, наборных и формовочных пуансонов) для высадки конструкционных сталей и жаропрочных сплавов на горизонтально-ковочных машинах (ГКМ); ножей горячей резки</p>
4Х3ВМФ	<p>Для мелких молотовых штампов, молотовых и прессовых вставок (толщиной или диаметром от 300 до 400 мм), инструмента горизонтально-ковочных машин при горячем деформировании конструкционных сталей и жаропрочных сталей; инструмента для высокоскоростной машинной штамповки конструкционных сталей</p>
3Х3МЗФ	<p>Для инструмента горячего деформирования на кривошипных прессах и горизонтально-ковочных машинах, подвергающихся в процессе работы интенсивному охлаждению (как правило, мелкого инструмента); пресс-форм литья под давлением медных сплавов</p>
4Х5МФС	<p>Для мелких молотовых штампов; крупных (толщиной или диаметром более 200 мм) молотовых и прессовых вставок при горячем деформировании конструкционных сталей и цветных сплавов в условиях крупносерийного массового производства</p>
4Х4ВМФС	<p>Для инструмента высокоскоростной машинной штамповки, высадки на горизонтально-ковочных машинах; вставок штампов для горячего деформирования легированных конструкционных сталей и жаропрочных сплавов на молотах и кривошипных прессах (вместо менее теплостойких сталей марок 4Х5В2ФС, 4Х5МФ1С, 4Х3ВМФ); пресс-форм литья под давлением медных сплавов</p>
4Х5МФ1С, 4Х5В2ФС	<p>Для пресс-форм литья под давлением цинковых, алюминиевых и магниевых сплавов; молотовых и прессовых вставок (толщиной или диаметром от 200 до 250 мм) при горячем деформировании конструкционных сталей; инструмента для высадки заготовок из легированных конструкционных и жаропрочных материалов на горизонтально-ковочных машинах</p>
4Х2В5МФ	<p>Для тяжело нагруженного прессового инструмента (мелких вставок окончательного штампового ручья, мелких вставных знаков, матриц и пуансонов для выдавливания и т.п.) при горячем деформировании легированных конструкционных сталей и жаропрочных сплавов</p>

5X3B3MΦC	Для тяжело нагруженного прессового инструмента (прошивных и формирующих пуансонов, матриц и т.п.); инструмента для высадки на горизонтально-ковочных машинах и вставок штампов напряженных конструкций, для горячего объемного деформирования конструкционных сталей и жаропрочных металлов и сплавов (вместо менее теплостойких сталей марок 3X2B8Φ и 4X2B5MΦ). Наиболее высокие прокаливаемость и теплостойкость имеет сталь марки 5X3B3MΦC
05X12H6Д2MΦCГТ	Для инструмента формообразующих деталей пресс-форм формования резинотехнических и пластмассовых изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

Твердость после закалки инструментальной легированной стали

Твердость образцов после закалки от оптимальных температур для различных марок инструментальной легированной стали приведена в [таблице Б.1](#).

Т а б л и ц а Б.1

Марка стали	Температура, °С, и среда закалки образцов	Твердость НКС, (HRC), не менее
13X	780-810, вода	65 (64)
8XΦ	800-820, вода	59 (58)
	830-860, масло	59 (58)
	810-830, вода	59 (58)
9XΦ	850-880, масло	61 (60)
	820-840, вода	61 (60)
X	840-860, масло	63 (62)
6XC	840-860, масло	57 (56)
9Г2Φ	780-800, масло	61 (60)
6XBГ	850-900, масло	58 (57)
B2Φ	800-850, вода	63 (62)
4XC	880-900, масло	48 (47)
XBГ	830-850, масло	63 (62)
6XB2C	860-900, масло	58 (57)
5XB2CΦ	860-900, масло	56 (55)
6X3MΦC	980-1020, масло	57 (56)
7XГ2BMΦ	840-880, воздух	59 (58)
9X5BΦ	950-1000, масло	59 (58)
8X6HΦТ	950-1000, масло	59 (58)
6X4M2ΦC	1050-1070, масло	60 (59)
X6BΦ	980-1000, масло	62(61)
8X4B2MΦC2	1060-1090, масло	61 (60)
11X4B2MΦ3C2	1000-1030, масло	63 (62)
6X6B3MΦC	1055-1075, масло	61 (60)
X12	950-1000, масло	61 (60)
X12MΦ	950-1000, масло	61 (60)
X12Φ1	1050-1100, масло	61 (60)
X12BMΦ	1020-1040, масло	61 (60)
5XHM	830-860, масло	57 (56)
5XHB	840-860, масло	57 (56)
5XHBС	860-880, масло	57 (56)
7X3	850-880, масло	55 (54)
8X3	850-880, масло	56 (55)
4XMΦC	920-930, масло	56 (55)
5X2MНΦ	960-980, масло	57 (56)
4X3BMΦ	1040-1060, масло	53 (52)
3X3M3Φ	1030-1050, масло	48 (47)
4X5MΦC	1000-1020, масло	51 (50)
4X4BMΦC	1050-1070, масло	56 (55)
4X5MΦ1C	1020-1040, масло	51 (50)
4X5B2ΦC	1030-1050, масло или воздух	51 (50)
4X2B5MΦ	1060-1080, масло	51 (50)
5X3B3MΦC	1120-1140, масло	54 (53)

Марка стали	Температура, °С, и среда заковки образцов	Твердость НКС, (HRC), не менее
05X12H6Д2МФСГТ	990-1020, масло или воздух	28 (27)
Примечание - Сталь 05X12H6Д2МФСГТ мартенситно-стареющая. Высокая твердость металлопродукции из этой стали обеспечивается старением при температуре 480-500 °С в течение 4 ч.		